SCHEDA TECNICA redatta in accordo alla norma UNI EN 1817

MONDOFLEX 3 mm + EVERLAY A 1,2 mm

REV. 00 - 10/2012

Peso: 6,0 kg/m^2

PROPRIETA' UNI EN 1817	METODI DI PROVA	UNITA' DI MISURA	REQUISITI	VALORI MEDI RISULTANTI DAI CONTROLLI DI PRODUZIONE
Spessore	UNI EN 428	mm	**4,35 ÷ 4,65**	**4,5**
Stabilità dimensionale	UNI EN 434	%	**≤ 0,4**	**0,15**
Flessibilità (diametro del mandrino 20 mm)	UNI EN 435 metodo A	-	**nessuna fessurazione**	**nessuna fessurazione**
Durezza	ISO 7619-1	Shore A	**≥ 75**	**82**
Impronta residua (dopo carico statico)	UNI EN 433	mm	**≤ 0,20**	**conforme**
Resistenza all'abrasione	ISO 4649 metodo A carico vert. 5 N	mm^3	**≤ 250**	**220**
Solidità del colore alla luce artificiale	UNI EN ISO 105 -B02 metodo 3	grado	**scala dei blu ≥ 6 scala dei grigi ≥ 3**	**≥ 6**
Classificazione	UNI EN 685	classe	**-**	**21-23/31-34/41-43**
Resistenza all'azione di una sedia a rotelle	UNI EN 425	-	**nessuna alterazione della superficie tranne opacizzazione**	**adatta con rotelle tipo W**
PROPRIETA' UNI EN 14041				
Classificazione al fuoco	UNI EN 13501-1	classe	**-**	**CLASSE C_{fl} - s1 con o senza adesivo**
Coefficiente dinamico di attrito	UNI EN 13893	-	**≥ 0,3**	**conforme (DS)**
Propensione all'accumulo di cariche elettrostatiche	UNI EN 1815	kV	**< 2 (antistatico)**	**conforme**
Resistenza termica	UNI EN 12667	m^{2}K/W	**-**	**0,017**
Conduttività termica	UNI EN 12667	W/mK	**-**	**0,25**
PROPRIETA' OPZIONALI				
Miglioramento del rumore al calpestio	ISO 140/8 ISO 717/2	dB	**-**	**14**
Resistenza elettrica verticale (R1)	UNI EN 1081	Ohm	**-**	**≥ 10^{10}**
Resistenza alle macchie	UNI EN 423	-	**-**	**nessuna alterazione della superficie (*)**
Resistenza alla bruciatura da sigaretta	UNI EN 1399	classe	**metodo A ≥ 4 metodo B ≥ 3**	**metodo A ≥ 4 metodo B ≥ 3**
Resistenza allo scivolamento	UNI EN 13036-4	-	**-**	**105**
Assorbimento degli urti	UNI EN 14808	%	**-**	**7**
Deformazione verticale	UNI EN 14809	mm	**-**	**≤ 0,3**
Comportamento verticale della palla	UNI EN 12235	%	**-**	**≥ 98**
Resistenza ad un carico rotante (1500 N)	UNI EN 1569	mm	**-**	**≤ 0,5 (nessun danno)**
Resistenza all'usura	UNI EN ISO 5470-1 (mole H18, 1 kg, 1000 cicli)	mg	**-**	**1800**
Brillantezza speculare	UNI EN ISO 2813	%	**-**	**≤ 30**
Resistenza all'impronta	UNI EN 1516	mm	**-**	**0,05**
Resistenza all'impatto	UNI EN 1517	mm	**-**	**≤ 0,5 (nessun danno)**

(*) quando testato con detergenti specifici per le pavimentazioni in gomma.



Mondo si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti.